

## HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

## Sikasil®IA

SILICONA ACÉTICA ANTIHONGOS PARA SELLADO DE ACRISTALAMIENTOS Y APLICACIONES BAJO INTemperIE

## DATOS TÍPICOS DEL PRODUCTO

|                                                        |                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Color                                                  | Transparente, negro, blanco                                                                                                                                                                     |
| Almacenamiento                                         | 12 meses desde su fecha de fabricación, en sus envases de origen bien cerrados y no deteriorados, en ambiente seco y protegido de la acción directa del sol a temperatura entre +10 °C y +25 °C |
| Composición química                                    | Silicona acética de curado por humedad                                                                                                                                                          |
| Densidad (DIN 53479-9)                                 | 0,98 kg/L                                                                                                                                                                                       |
| Formación de piel <sup>1</sup>                         | 25 minutos                                                                                                                                                                                      |
| Velocidad <sup>1</sup> de curado                       | 1,5 mm/24 hs                                                                                                                                                                                    |
| Capacidad de movimiento                                | 20 % (ISO 11600)                                                                                                                                                                                |
| Escurecimiento (DIN EN 27390)                          | <2 mm                                                                                                                                                                                           |
| Temperatura de servicio                                | -40 °C a +150 °C                                                                                                                                                                                |
| Resistencia a la tensión (ISO 8339) <sup>1</sup>       | 0,6 N/mm <sup>2</sup> (6,1 kg/cm <sup>2</sup> )                                                                                                                                                 |
| Resistencia al desgarro (DIN 24 Método C) <sup>1</sup> | 4,0 N/mm (4,1 kg/cm)                                                                                                                                                                            |
| Dureza Shore A (ISO 868)                               | 18                                                                                                                                                                                              |
| Módulo de elasticidad (ISO 8389) <sup>1</sup>          | ~0,36 N/mm <sup>2</sup> al 100 % de elongación<br>(3,7 kg/cm <sup>2</sup> al 100 % de elongación)                                                                                               |
| Recuperación elástica (DIN EN 26389) <sup>1</sup>      | >90 %                                                                                                                                                                                           |
| Temperatura del soporte                                | +5 °C a +40 °C                                                                                                                                                                                  |
| Temperatura ambiente                                   | +5 °C a +40 °C                                                                                                                                                                                  |
| Humedad del soporte                                    | El soporte debe estar seco                                                                                                                                                                      |

<sup>1</sup> 23 °C / 50 % H.r.

## DESCRIPCIÓN

Sikasil®-IA es un sellador de silicona monocomponente, de bajo módulo de elasticidad, que cura con la humedad ambiente y es adecuado para aplicaciones en interior y exterior.

## BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Muy buena adherencia a una amplia variedad de soportes.
- Muy buena resistencia a los rayos UV y al envejecimiento.
- Resistencia de larga duración a los hongos, musgo y líquenes.

- Bajo módulo.
- Libre de solventes.
- Alta elasticidad y flexibilidad.

## ÁREAS DE APLICACIÓN

Sikasil®-IA es adecuado para sellado de acristalamientos y aplicaciones bajo intemperie, en soportes, como vidrio, piezas cerámicas vitrificadas, materiales no oxidables, bronce, etc. Se recomienda que la aplicación de este producto se haga por usuarios experimentados y realizar pruebas con los sustratos

para asegurar la adhesión y la compatibilidad de los materiales. No indicado para uso sobre vidrio laminado ni policarbonato.

## MÉTODO DE APLICACIÓN

## Preparación de la Superficie

Las superficies deben estar limpias, secas y libres de todo rastro de grasa, aceite y polvo. Como regla, los sustratos deben prepararse preliminarmente, de acuerdo con las instrucciones dadas en la "Guía de preparación de superficies", disponible en la web: [col.sika.com](http://col.sika.com) o con su asesor técnico.

### Dimensiones de la junta

La junta debe ser diseñada en función de la capacidad de movimiento del sellador. Para juntas entre 6 mm y 12 mm de ancho se recomienda una profundidad del sellado de 6 mm.

| Ancho de junta                      |        |       |
|-------------------------------------|--------|-------|
| 6 mm                                | 9 mm   | 12 mm |
| Profundidad de la junta             |        |       |
| 6 mm                                | 6 mm   | 6 mm  |
| Metros lineales por cartucho/300 ml |        |       |
| ~8 m                                | ~5.5 m | ~4 m  |

### Aplicación

Sikasil®-IA está listo para su uso. Después de la preparación adecuada de la junta y del soporte, que incluye la aplicación de Primer si fuera necesario, colocar el cartucho de sellador en la pistola aplicadora y extrudir el Sikasil®-IA dentro de la junta, asegurando el total contacto del sellador con los lados de la junta.

Seguidamente y dentro de los 10 minutos de aplicado el sellador proceder a su alisado con espátula seca o sumergida en un líquido adecuado. Retirar inmediatamente, la cinta de enmascarar.

### Limpieza

Sikasil®-IA sin curar puede ser removido de herramientas y equipos empleando solventes adecuados. Una vez curado, el material solo puede ser eliminado mecánicamente.

### LIMITANTES

- Sikasil®-IA, no es recomendado para soportes porosos como concreto, piedra, mármol o granito.
- No usar sobre soportes bituminosos, caucho, cloropreno, EPDM o sobre materiales de construcción de los que puedan migrar aceites, plastificantes o solventes.
- No aplicarlo en un lugar totalmente confinado porque requiere de la humedad ambiente para su curado.

- Dado que durante su curado se libera ácido acético, este puede corroer espejos y metales sensibles como cobre, latón y plomo.
- Sikasil®-IA no está recomendado para juntas sumergidas o en juntas donde la abrasión sea alta. Asimismo, no está recomendado para su uso en aplicaciones en contacto con alimentos.
- No está recomendado para usos médicos o farmacéuticos.

Esta información es ofrecida solo como guía general, la asesoría sobre aplicaciones específicas se darán a solicitud.

### INFORMACIÓN ADICIONAL

Copias de las siguientes publicaciones están disponibles a solicitud:

- Hoja de seguridad del producto.
- Guía de preparación de superficies.

### VALORES BASE

Toda la información técnica enunciada en esta hoja de datos del Producto está basada en pruebas de laboratorio. La medida real de estos datos puede variar debido a circunstancias ajenas a nuestro control.

### PRESENTACIÓN

|          |        |
|----------|--------|
| Cartucho | 300 ml |
|----------|--------|

### BASE DE LOS DATOS DE PRODUCTO

Todos los datos mencionados en la presente Hoja Técnica están basados en ensayos de laboratorio. Valores medidos en otras circunstancias pueden variar debido a condiciones fuera de nuestro control.

### INFORMACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD

Para la información y las recomendaciones sobre la correcta manipulación, almacenamiento y eliminación de residuos de los productos químicos, los usuarios deben referirse a la actual hoja de seguridad que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros datos relativos.

### NOTA

La información y, en particular, las recomendaciones sobre la aplicación y uso final de los productos **Sika** son proporcionadas de buena fe, basados en el conocimiento y experiencia actuales de **Sika** respecto a sus productos, siempre y cuando éstos sean adecuadamente almacenados y manipulados, así como aplicados en condiciones normales. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones de la obra son tan particulares que de esta información, cualquier recomendación escrita o cualquier otro consejo no se puede deducir garantía alguna respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto a una finalidad en particular, así como responsabilidad alguna que surja de cualquier relación legal. Se deben respetar los derechos de propiedad de terceros. Todas las órdenes de compra son aceptadas de acuerdo con nuestras actuales condiciones de venta y despacho. Los usuarios deben referirse siempre a la edición más reciente de la Hoja Técnica, cuyas copias serán facilitadas a solicitud del cliente.



Responsabilidad Integral



Código: CO-SC 033-1



Código: CO-SA 006-1

### Sika Colombia S.A.S.

Vereda Canavita  
Km. 20.5, Autopista Norte  
Tocancipá - Cundinamarca  
PBX: (1) 878 6333  
Fax: (1) 8786660  
E-mail: sika\_colombia@co.sika.com  
web: col.sika.com

# TopEpp®



[www.topepp.com](http://www.topepp.com)



[ventas@topepp.com](mailto:ventas@topepp.com)

[ventas1@topepp.com](mailto:ventas1@topepp.com)

[ventas2@topepp.com](mailto:ventas2@topepp.com)



962 848 748

970 374 576

CONSTRUYENDO CONFIANZA

