

ESPECIFICACIONES TECNICAS

NOMBRE DEL MATERIAL: FLEXITARP 7010

DESCRIPCIÓN: Recubrimiento de PVC flexible, sobre soporte de poliéster de alta tenacidad.

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	MÉTODO DE PRUEBA
Peso	gr/m2	420+/-10	BS 3424 Método 5A
Espesor	mm	0.39	
Acabado		Brilloso	
Tejido		100% PES 840D x 840D	
Cuenta (hilos x pulg. 2)	/pulgada	9 * 9	
Ancho	cm	200 cm	
Resistencia a la rotura - urdiembre	N/5cm	1300	FS5100
Resistencia a la rotura - trama	N/5cm	1000	FS5100
Resistencia al rasgado - urdiembre	N	330	FS5134
Resistencia al rasgado - trama	N	300	FS5134
Adhesión	N/5CM	80	DIN53357
Retardante de llama		Pass	NFPA 701
Resistencia calor/frío	°C	-0.428571429	BS 3424 Método 10
Resistencia a la luz		6	BS 3424 Método 15

IMPORTANTE:

- Esta lona cuenta con aditivos retardantes a la llama (auto extingible al fuego)
- Producto 100% impermeable

APLICACIONES:

Confección de carpas, toldos, mantas de protección, parasoles, mediante Sistema de Termosellado.

PRECAUCIONES:

La lona debe ser apropiadamente instalada y utilizada. La lona deberá ser limpiada a intervalos de tiempo establecidos con productos suaves no abrasivos (jabón neutro) o aquellos diseñados para la limpieza de vinilos y no con solventes tales como acetona, thinner, aguarrás, etc., evitando la acumulación de suciedad, así como de desechos fecales de aves.

TopEpp®



www.topepp.com



ventas@topepp.com

ventas1@topepp.com

ventas2@topepp.com



962 848 748

970 374 576